

Herstellungsverfahren	getuftet	
Polmaterial	100 % Polyamid	
Noppenzahl	34.000 /m ²	
Färbeverfahren	Stückfärbung	
Trägermaterial	Synthetik	
Rückenausrüstung	Textilrücken	
Poleinsatzgewicht ca.	1.300 g/m ²	
Gesamtgewicht ca.	2.250 g/m ²	
Polhöhe ca.	27 mm	
Gesamthöhe ca.	29 mm	
Lieferbreite	400 cm	
Rapportlänge		
Rapportbreite		
Eignung	  	<p style="text-align: center;">  20 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN1307 JT-VI-019-06  EN 14041: 2004/AC:2006 Notified Body: 0336 Resilient floor covering to be used within a building * Im verklebten Zustand mit dem Kleber Uzin UZ 57 </p>
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 5	
Reibecktheit nass / trocken	ISO 105-X12: 4-5	
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4-5	
Meerwasserechtheit		
Chlorwasserechtheit		
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 : 0,15 m ² /KW	
Brandklasse	EN 13501-01 Cfl-s1 Im verklebten Zustand mit dem Kleber Uzin UZ 57	
Trittschalldämmung	EN ISO 140-8: 25 dB	
Schallabsorbtiionsgrad	α_w 0,25	

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.