


Herstellungsverfahren	getuftet	
Polmaterial	100 % Polyamid	
Noppenzahl	105.000 /m ²	
Färbeverfahren	Stückfärbung	
Trägermaterial	Synthetik	
Rückenausrüstung	Textilrücken	
Poleinsatzgewicht ca.	2.500 g/m ²	
Gesamtgewicht ca.	3.350 g/m ²	
Polhöhe ca.	9,5 mm	
Gesamthöhe ca.	13 mm	
Lieferbreite	400 cm	
Rapportlänge		
Rapportbreite		
Eignung		CE 20 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN 1307 JT-VI-019-02  EN 14041: 2004/AC:2006 Notified Body: 2401 Resilient floor covering to be used within a building * Im verklebten Zustand mit dem Kleber Uzin UZ 57
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 5-6	
Reibecktheit nass / trocken	ISO 105-X12: 3-4	
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 5-6	
Meerwasserechtheit		
Chlorwasserechtheit		
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 : 0,22 m ² /KW	
Brandklasse	EN 13501-01 Cfl-s1 Im verklebten Zustand mit dem Kleber Uzin UZ 57	
Trittschalldämmung	EN ISO 140-8: 31 dB	
Schallabsorbtionsgrad	α_w 0,35	

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 24.02.2020