

Herstellungsverfahren	getuftet		
Polmaterial	100 % Polyamid		
Noppenzahl	240.000 /m ²		
Färbeverfahren	Stückfärbung		
Trägermaterial	Synthetik		
Rückenaustrüstung	Textilrücken		
Poleinsatzgewicht ca.	1.980 g/m ²		
Gesamtgewicht ca.	2.735 g/m ²		
Polhöhe ca.	8,5 mm		
Gesamthöhe ca.	11,5 mm		
Lieferbreite	400 cm		
Rapportlänge			
Rapportbreite			
Eignung		 20 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN 1307 JT-VI-019-03 	EN 14041: 2004/AC:2006 Notified Body: 2401 Resilient floor covering to be used within a building * Im verklebten Zustand mit dem Kleber Uzin UZ 57
Farbechtheit / Lichtechnheit	ISO 105-B02: 5-6		
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 3-4		
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4-5		
Meerwasserechtheit			
Chlorwasserechtheit			
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 : 0,20 m ² /KW		
Brandklasse	EN 13501-01 Cfl-s1 Im verklebten Zustand mit dem Kleber Uzin UZ 57		
Trittschalldämmung	EN ISO 140-8: 32 dB		
Schallabsorptionsgrad	α_w 0,30		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.